

## Forman 21 шпатлёвка гипсовая финишная



**Назначение:** Forman 21 идеальна для задачи финишной отделки оштукатуренных стен под нанесение декоративных обоев в помещениях с нормальной влажностью при требовании прочного слоя для последующих ремонтов.

### Характеристики:

- При повторном ремонте не требует шпатлевания
- Прочная гладкая поверхность
- Создает благоприятный микроклимат
- В основе продукта экологически чистые гипсовые вяжущие собственного производства

<b>Основа</b>	Высокопрочный гипс марки ГВВС -16
<b>Цвет</b>	Белый (возможны оттенки)
<b>Температура основания</b>	от +5°C до +30°C
<b>Расход воды на 1кг сухой смеси</b>	0,35 - 0,5 л/кг
<b>Жизнеспособность растворной смеси</b>	Не менее 90 минут
<b>Рекомендованная толщина одного слоя</b>	0,1 - 5 мм
<b>Расход материала, при слое 0,5мм</b>	0,6 кг/м <sup>2</sup>
<b>Площадь обрабатываемой поверхности с мешка</b>	42 м <sup>2</sup> /25кг, 33,33м <sup>2</sup> /20кг, 8,33 м <sup>2</sup> /5кг
<b>Время полного высыхания</b>	24 часа
<b>Водоудерживающая способность, не менее</b>	99%
<b>Прочность сцепления при отрыве (адгезия), не менее</b>	0,5 МПа
<b>Предел прочности при изгибе, не менее</b>	2,0 МПа
<b>Предел прочности при сжатии, не менее</b>	5,0 МПа
<b>Время достижения марочной прочности</b>	7 суток
<b>Гарантийный срок хранения в неповреждённой упаковке</b>	12 месяцев
<b>Упаковка крафт-мешок</b>	25 кг, 20 кг
<b>Упаковка крафт-мешков, дополнительный вес</b>	5 кг
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	

Шпатлёвка гипсовая финишная предназначена для финишной отделки стен, потолков и откосов в сухих помещениях (жилых, бытовых, офисных), а также в помещениях с нормальной влажностью (лестничные марши, кухни личного пользования) под окраску и оклейку обоями.

Основанием под шпатлёвку может служить:

Бетон  
Штукатурка на цементной основе  
Цементно-известковой и гипсовой основе  
Пазогребневые гипсовые плиты  
Ячеистый бетон и гипсокартон.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Forman 21 затворяется водой в соотношении на 1 кг: 0,4–0,5 л жидкости (10–12,5 л на 25 кг) / (8–10 л на 20 кг) / (2–2,5 л на 5 кг). Насыпать смесь постепенно, при этом перемешивая строительным миксером или дрелью с насадкой в течении 3 минут до получения требуемой сметанообразной консистенции. Оставить раствор на 2-3 минуты и затем повторно перемешать.

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Ручное нанесение

### ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ